

NANOCOMP

TiB₂

APLIKACE

- tlakové lití barevných kovů – formy, jádra, vložky, licí komory
- formy pro vstřikování plastů
- povlakování mlecích válců
- povlakování průchozích a neprůchozích dutin
- povlakování tvarově složitých dílů s úzkými zářezy



ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

Mikrotvrdost HV 0,025	Tloušťka (μm)	Koeficient tření	Povlakovací teplota (°C)	Pracovní teplota (°C)	Barva
2500 - 3200	2 - 3	0,4 - 0,5	520	800	žlutošedá